

Rengøring og vedligeholdelse

Komposit er helt lukket i overfladen, og kræver derfor ingen yderligere pleje eller imprægneringsmiddel inden pladen tages i brug.

Alle plader er rengjorte inden levering. Skulle der være rester fra fremstillingsprocessen som er overset, fjernes disse nemt med en ridsefri nylon-grydesvamp og almindeligt skurepulver. Rengøring med andet end anviste/medfølgende skurecreme frarådes og er på eget ansvar. Dette skyldes at nogle typer skurecreme indeholder kvarts, og derfor kan ridse overfladen.

Til grundig rengøring findes Billeschous produkter: Sten Rens og Mild Skure Creme. Sten Rens er en kraftig sæbe til grundrengøring.

Mild Skure Creme er skurecreme til fjernelse af svære pletter og metalafsmittninger.

Kalkaflejringer omkring f.eks. armatur kan fjernes med brug af Eddike. Eddiken må højst sidde på pladen i 2 minutter. Rengøring med ikke nævnte produkter anbefales ikke. Følgeskader vil ikke være reklamationsberettiget.

Suede overflader

Til almindelig rengøring af disse overflader anbefaler vi Billeschou's Komposit Rengøring produkter eller vand og neutral sæbe. Til genstridige pletter skal De bruge en ikke ridsende svamp. Undgå at gnide ihærdigt på pletten. Denne type overflade kræver, i lighed med alt andet materiale med en ru struktur, en højere grad af vedligeholdelse.

For yderligere vejledning besøg www.bsmarmor.dk



Komposit

Med venlig hilsen

BILLESCHOU A|S

BILLESCHOU A|S

Islandsvej 2 | 7100 Vejle

Kære kunde.

Tillykke med Deres nye Silestone kompositbordplade!

Silestone

Silestone komposit er baseret på 93% kvarts. Kvarts er et af de stærkeste mineraler, efter ædelsten. Silestone og granitbordplader deler, med enkelte undtagelser, en lang række egenskaber.

Meget små farveforskelle kan komme mellem produktionerne, men har De fået flere sammenhængende plader, garanterer vi for at pladerne er skåret fra samme produktion. Dette gør at De får det mest ensartet resultat som kan opnås.

Varmefast

Kompositbordplader er ikke ubetinget varmefaste. Hurtige temperaturskift og længere påvirkning med høj temperatur fra gryder/pander osv. kan forårsage skade på kompositbordplader.

For at undgå metalafsmitninger og termochok tilrådes det altid afsætning på en bordskåner. Gryder med en temperatur under 100°C kan afsættes direkte på bordpladen.

Varmeskader er ikke reklamationsberettiget.

Syrefast

Kompositbordplader er modstandsdygtige over for almindelig husholdningssyre og kemi som eddike, sprit m.f. i op til 2 minutter. Kontakt med kraftig base, klorin og Cillit Bang, samt lignende produkter, kan forårsage skader på overflade/polering.

UV bestandig

Kompositbordplader egner sig ikke til udendørs brug, da komposit ikke er UV-bestandig. Dette skyldes bindemidlet i produktet.

Håndtering

Såfremt det er muligt, leverer Billeschou A/S altid pladerne pålagt på skabene, og pladerne skal ikke håndteres yderligere. Skulle dette ikke være tilfældet hos Dem, beder vi Dem iagttage følgende:

Plader transporteres på højkant (på den korte led og med forkant op), stilles på skabene og lægges forsigtigt ned til vandret. Herefter skubbes de på plads, uden at der bliver løftet yderligere.

Udskæringer for kogeplade eller lignende må ikke anvendes som "bærehåndtag". Ligeledes må forkant/bagkant ved udskæringer ikke anvendes som bærepunkt, eftersom begge situationer kan medføre brækage af pladen. Opklodsning for udligning af eventuelle tykkelsesforskelle/højdeforskelle, foretages ved at vippe/løfte pladerne over den lange kant, som ved pålægning. Vip/løft jævnt over hele længden.

Skabe og underlag

Alle underlag skal være absolut plane og stabile. Der må under ingen omstændigheder kunne foretages nedbøjning af materialet ved belastning. Hvor skabe ikke giver nødvendig støtte, skal der monteres en bæreliste på mur/væg. Omkring udskæringer kan der suppleres med stålør eller stålskinne med den fornødne styrke.

Hver plade skal have kontakt til hver korpusside som denne ligger på.

Inspektion og montering

Inden montering skal alle plader kontrolleres for eventuelle fejl såsom fragtskader, revner, skår eller lign. Omkostninger til andre håndværkere, i forbindelse med fejl eller mangler, konstateret efter montage, er for Billeschou A/S uvedkommende.

For at undgå nedtrængning af væsker til skabe, skal samlinger af plader fuges/limes.

Alle plader skal monteres med 3-5 mm afstand til væg.

Billeschou A/S påtager sig ikke ansvar for skader opstået under eller efter montage.